



MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS)

Bitüm 105/35 (Okside / Blown Bitüm)

Tedarikçi / Üretici: Basekim Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Menşei: Türkiye / Birleşik Arap Emirlikleri

E-posta: info@basekim.com

1) Madde/Karışım ve Şirket Tanıtımı

- Ürün Adı: Bitüm 105/35
- Kimyasal Tip: Okside (hava üfleme yöntemiyle sertleştirilmiş) petrol kökenli bitüm
- CAS No: 64742-93-4
- EC No: 265-196-4
- Kullanım Alanları: Su yalıtım membranları, mastikler, çatı izolasyonları, boru kaplamaları, sıcak yapıştırıcılar, endüstriyel kaplamalar
- Tedarikçi: Basekim Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – Türkiye ve BAE

2) Tehlikelerin Tanıtımı

- CLP yönetmeliğine göre tehlikeli sınıfa girmez; yalnızca sıcak halde fiziksel yanık riski taşır.
- Sıcak ürünle temas ciddi cilt yanıklarına neden olabilir.
- Duman ve buhar göz ve solunum yollarını tahriş edebilir.
- Uzun süreli cilt teması kuruluk veya dermatit yapabilir.
- Ürün suda çözünmez ve su yüzeyinde film tabakası oluşturabilir.

3) Bileşim / İçindekiler

- Madde: Okside Bitüm
- CAS No: 64742-93-4
- EC No: 265-196-4
- Yüzde: %100 saf okside bitüm
- Tanım: Petrol kökenli ağır hidrokarbonların hava üfleme yöntemiyle sertleştirilmesiyle üretilmiştir.



4) İlk Yardım Önlemleri

- Cilt Teması: Bol soğuk suyla yıkayın; yapışmış bitümü zorla çıkarmayın; tıbbi yardım alın.
- Göz Teması: Bol suyla en az 15 dakika yıkayın; derhal doktora başvurun.
- Soluma: Kişiyi temiz havaya çıkarın; rahatsızlık devam ederse tıbbi yardım alın.
- Yutma: Kusmaya zorlamayın; tıbbi yardım alın.

5) Yangınla Mücadele Önlemleri

- Uygun Söndürücüler: Köpük, kuru kimyasal toz, karbondioksit.
- Uygun Olmayan Söndürücü: Basınçlı su jeti kullanılmamalıdır.
- Yanma Ürünleri: Karbon monoksit, karbondioksit, sülfür oksitleri ve duman.
- Koruyucu Ekipman: Isıya dayanıklı koruyucu elbise ve tam yüz maskesi kullanılmalıdır.

6) Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri

- Kişisel Önlem: Isıya dayanıklı eldiven, gözlük ve tulum kullanılmalıdır.
- Çevresel Önlem: Ürünün kanalizasyona veya su yollarına karışması önlenmelidir.
- Temizlik: Katılaşmasını bekleyin ve mekanik olarak toplayın.

7) Kullanım ve Depolama

- Uygulama Sıcaklığı: 160–190 °C.
- Depolama Sıcaklığı: 140–160 °C.
- Maksimum Isı: 200 °C'nin üzerine çıkılmamalıdır.
- Depolama Alanı: Kuru, gölgeli, iyi havalandırılmış ortamda saklanmalıdır.
- Kaçınılması Gereken: Güçlü oksitleyiciler, açık alev, statik elektrik.

8) Maruziyet Kontrolü / Kişisel Korunma



- Solunum Koruması: Buhar ve duman varsa filtreli maske kullanılmalıdır.
- Göz Koruması: Koruyucu gözlük veya yüz vizörü kullanılmalıdır.
- Cilt Koruması: Isıya dayanıklı eldiven ve tulum giyilmelidir.
- Hijyen Önlemleri: Cilt temizliği yapılmalı, çalışma sonrası nemlendirici kullanılmalıdır.

9) Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

- Görünüm: Siyah, sert, parlak madde.
- Koku: Hafif hidrokarbon kokusu.
- Yumuşama Noktası: 100–110 °C.
- Penetrasyon (25 °C): 30–40 dmm.
- Yoğunluk (25 °C): Yaklaşık 1.03 g/cm³.
- Parlama Noktası: >250 °C.
- Çözünürlük: Suda çözünmez.

10) Kararlılık ve Reaktivite

- Normal koşullarda kararlıdır.
- Güçlü oksitleyicilerle reaksiyona girebilir.
- Aşırı ısınma toksik gazlar oluşturabilir.

11) Toksikolojik Bilgi

- Düşük akut toksisiteye sahiptir.
- Sıcak ürün ciltle temas ettiğinde yanıklara yol açabilir.
- Uzun süreli temas cilt tahrişi ve dermatit oluşturabilir.

12) Ekolojik Bilgi

- Ürün suda çözünmez.
- Biyolojik olarak kolay bozunmaz.
- Ekotoksikite düşüktür; su yüzeyinde film tabakası oluşturabilir.



13) Bertaraf Bilgileri

- Atık Kodu: 17 03 02 – Bitümler.
- Bertaraf Yöntemi: Geri dönüştürülmeli veya lisanslı yakma tesisinde bertaraf edilmelidir.

14) Taşımacılık Bilgisi

- UN Numarası: 3257.
- Taşımacılık Adı: Heated Bitumen.
- Sınıf: 9.
- Ambalaj Grubu: III.
- ADR, IMDG ve IATA düzenlemelerine uygundur.

15) Mevzuat Bilgisi

- REACH (EC 1907/2006) ve CLP (EC 1272/2008) yönetmeliklerine uygundur.
- TS EN 13304 standardına göre üretilmiştir.

16) Diğer Bilgiler

- Bu belge Basekim laboratuvar testlerine ve uluslararası standartlara dayanmaktadır.
- Değerler tipiktir ve güvenli kullanım rehberidir.