



Bitüm VG-30 (Viskozite Sınıfı Bitüm)

Tedarikçi / Üretici: Basekim Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Menşei: Türkiye / Birleşik Arap Emirlikleri

E-posta: info@basekim.com

1) Madde/Karışım ve Şirket Tanıtımı

- Ürün Adı: Bitüm VG-30
- Kimyasal Tip: Rafine edilmiş petrol kökenli viskozite sınıfı bitüm
- CAS No: 8052-42-4
- EC No: 232-490-9
- Kullanım Alanları: Karayolu yapımı, sıcak karışım asfalt üretimi, ağır trafik yolları, havaalanı pistleri ve kaplama tabakaları
- Tedarikçi: Basekim Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – Türkiye ve BAE

2) Tehlikelerin Tanıtımı

- CLP yönetmeliğine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmaz, ancak sıcak halde ciddi yanık riski taşır.
- Duman ve buhar göz, burun ve solunum yollarında tahrişe neden olabilir.
- Uzun süreli temas ciltte kuruma ve dermatit oluşturabilir.
- Sıcak ürün ciltle temas ettiğinde yanıklara yol açabilir.
- Suda çözünmez, su yüzeyinde film tabakası oluşturabilir.

3) Bileşim / İçindekiler

- Madde: Petrol kökenli bitüm
- CAS No: 8052-42-4
- EC No: 232-490-9
- Yüzde: %100 saf bitüm
- Tanım: Rafine edilmiş, viskoziteye göre sınıflandırılmış, ağır hidrokarbon karışımıdır.



4) İlk Yardım Önlemleri

- Cilt Teması: Bol soğuk suyla yıkayın; yapışan bitümü çıkarmaya çalışmayın; tıbbi yardım alın.
- Göz Teması: Bol suyla 15 dakika yıkayın; tıbbi yardım alın.
- Soluma: Kişiyi temiz havaya çıkarın; rahatsızlık sürerse doktora başvurun.
- Yutma: Kusmaya zorlamayın; derhal tıbbi yardım alın.

5) Yangınla Mücadele Önlemleri

- Uygun Söndürücüler: Köpük, kuru kimyasal toz, karbondioksit.
- Uygun Olmayan Söndürücü: Basınçlı su jeti kullanılmamalıdır.
- Yanma Ürünleri: Karbon monoksit, karbondioksit, sülfür oksitleri, duman.
- Koruyucu Ekipman: Isıya dayanıklı elbise, eldiven ve tam yüz maskesi kullanılmalıdır.

6) Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri

- Kişisel Önlem: Isıya dayanıklı eldiven, gözlük ve tulum kullanılmalıdır.
- Çevresel Önlem: Ürünün kanalizasyona veya su yollarına karışması engellenmelidir.
- Temizlik: Katılaşmasını bekleyin; mekanik yollarla toplayın.

7) Kullanım ve Depolama

- Uygulama Sıcaklığı: 150–170 °C.
- Depolama Sıcaklığı: 140–160 °C.
- Maksimum Sıcaklık: 200 °C'yi geçmemelidir.
- Depolama Alanı: Kuru, gölgeli, iyi havalandırılmış olmalıdır.
- Kaçınılması Gereken: Açık alev, güçlü oksitleyiciler, statik elektrik.

8) Maruziyet Kontrolü / Kişisel Korunma



- Solunum Koruması: Buhar veya duman oluşursa uygun filtreli maske kullanılmalıdır.
- Göz Koruması: Koruyucu gözlük veya yüz vizörü kullanılmalıdır.
- Cilt Koruması: Isıya dayanıklı eldiven ve tulum giyilmelidir.
- Hijyen: Çalışma sonrası eller yıkanmalı ve cilt nemlendirilmelidir.

9) Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

- Görünüm: Siyah, yarı katı madde.
- Koku: Tipik hidrokarbon kokusu.
- Yumuşama Noktası: 47–55 °C.
- Penetrasyon (25 °C): 50–70 dmm.
- Viskozite (60 °C): 2400–3600 Poise.
- Yoğunluk (25 °C): 1.01–1.03 g/cm³.
- Parlama Noktası: >230 °C.
- Çözünürlük: Suda çözünmez.

10) Kararlılık ve Reaktivite

- Normal koşullarda kararlıdır.
- Güçlü oksitleyicilerle reaksiyona girebilir.
- Aşırı ısınma toksik gazların oluşumuna neden olabilir.

11) Toksikolojik Bilgi

- Düşük akut toksisiteye sahiptir.
- Sıcak ürünle temas ciltte ciddi yanıklara neden olabilir.
- Uzun süreli temas cilt tahrişi ve dermatit oluşturabilir.

12) Ekolojik Bilgi

- Suda çözünmez.
- Biyolojik olarak zor bozunur.



- Su yüzeyinde film oluşturabilir ve oksijen geçişini engelleyebilir.

13) Bertaraf Bilgileri

- Atık Kodu: 17 03 02 – Bitümler.
- Bertaraf: Geri dönüştürülmeli veya lisanslı yakma tesislerinde bertaraf edilmelidir.

14) Taşımacılık Bilgisi

- UN Numarası: 3257.
- Taşımacılık Adı: Heated Bitumen.
- Sınıf: 9.
- Ambalaj Grubu: III.
- ADR, IMDG ve IATA düzenlemelerine uygundur.

15) Mevzuat Bilgisi

- REACH (EC 1907/2006) ve CLP (EC 1272/2008) yönetmeliklerine uygundur.
- ASTM D2171 standardına göre test edilmiştir.

16) Diğer Bilgiler

- Veriler Basekim laboratuvar testlerine ve uluslararası standartlara dayanmaktadır.
- Değerler tipiktir; güvenli kullanım rehberi niteliğindedir.